

**ПРЕИМУЩЕСТВА**

- Морозо-, термостойкость (-185°C ... +450°C)
- Предотвращает скачкообразное движение
- Облегчает монтаж и демонтаж
- Обладает свойствами антиаварийной смазки
- Работоспособность в вакууме

- Высокая адгезия – хорошо удерживается на смазанных поверхностях
- Работоспособность в запыленной среде
- Очень высокая несущая способность
- Совместимость с большинством пластмасс и эластомеров

СОСТАВ


- Твердые смазочные материалы (дисульфид молибдена)



Твердая порошковая смазка на основе дисульфида молибдена для тяжелонагруженных тихоходных узлов трения, работающих при неблагоприятных условиях внешней среды, также применяется как присадка к композиционным материалам

ПРИМЕНЕНИЕ В УЗЛАХ ТРЕНИЯ

- Подшипники скольжения
- Подшипники качения
- Направляющие скольжения
- Направляющие качения
- Зубчатые передачи закрытые
- Грузовые тросы
- Сопряжения с посадками с натягом
- Шлицевые/шпоночные соединения
- Уплотнения
- Другие узлы с парами трения: металл-металл, металл-пластик, металл-эластомер

**ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЙ**

- В качестве сухой смазки металлических поверхностей в виде натертой пленки при сборке посадок с натягом, с целью облегчения приработки, а также в узлах трения, подверженных воздействию нагрева, высоких нагрузок, агрессивных сред, пыли
- В составе композиционных самосмазывающихся материалов
- Как компонент технологических сред в металлообработке
- Как компонент материалов для изготовления тормозных колодок

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

Стандарт	Показатель	Ед. изм.	Значение
	Цвет		Черный
	Форма продукта	-	Легко сыпучий порошок
	Массовая доля воды	%	0,02
	Размер частиц	МКМ	3-4
	Диапазон рабочих температур	°C	от -185 до +450 (в вакууме до +1100)
	Теоретическая плотность в твердом состоянии	г/см ³	4,8
	Плотность в состоянии порошка	г/см ³	1,3
	Критическая нагрузка (метод Almen-Weiland)	N	>20000
	Коэффициент трения для посадки с натягом		0,06

НАНЕСЕНИЕ

Тщательно растереть порошок в различных направлениях по обезжиренной сухой поверхности, используя жесткую кисть, щетку или кожу. Можно наносить врачающейся щеткой, войлочным или полировальным кругом. Добавить в смесь пластмасс, эластомеров или спекаемых металлов перед формированием.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Информация о безопасности продукта, необходимая для его безопасного использования, не прилагается. Перед использованием прочтайте техническое описание, лист безопасности и данные по безопасному использованию на этикетке упаковки, информацию о его физических свойствах и опасности для здоровья.

СРОК ГОДНОСТИ И ХРАНЕНИЕ

При хранении при температуре не выше 20°C в оригинальной невскрытой упаковке порошковая смазка Molykote Z-Powder имеет срок хранения 60 месяцев от даты изготовления.

УПАКОВКА

Смазка Molykote Z-Powder выпускается в банках (1 кг) и в мешках (25 кг).

ОГРАНИЧЕНИЯ

Этот продукт не тестировался на пригодность и не предназначен для использования в медицине или фармацевтике.

ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Для оказания поддержки клиентам в вопросах безопасности применения продукции корпорацией Dow Corning в каждом регионе были созданы службы сопровождения продукции (Product Stewartship) и группы специалистов в области охраны здоровья и окружающей среды (PS&RC).

Для получения более подробной информации посетите наш сайт www.dowcorning.com или проконсультируйтесь с вашим местным представителем.

УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ. ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ЭТОТ РАЗДЕЛ

Информация, представленная в этом документе, предложена из честных намерений и является достоверной. Тем не менее, поскольку условия и методы использования нашей продукции находятся вне нашего контроля, эту информацию не следует использовать в качестве замены собственных тестов, призванных подтвердить, что продукция Dow Corning безопасна, эффективна и полностью удовлетворяет конечным целям применения, для которых она предназначена. Предложения и рекомендации по применению не должны восприниматься как стимул к нарушению какого-либо патента.

Компания Dow Corning гарантирует только соответствие данного продукта его текущим спецификациям на момент поставки.

В случае нарушения данной гарантии Вы вправе рассчитывать только на замену или возмещение цены приобретения любого продукта, несоответствующего условиям указанной гарантии.

Компания Dow Corning не предоставляет никакой другой, прямой или косвенной, гарантии в отношении пригодности продукции для решения каких-либо особых задач или ее окупаемости.

Компания Dow Corning не несет ответственности за любой случайный или умышленный ущерб, связанный с использованием продукта.



ООО "К2-ГРУПП"

www.k2group.com.ua

E-mail: llck2group@gmail.com