www.k2group.com.ua

СМАЗКА
PRISTA® K

ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ
Антифрикционные кальциевые смазки PRISTA® K производятся путем сгущения соответствующей смеси компонентов минерального смазочного материала с помощью кальциевого мыла, обеспечивающего очень хорошую водостойкость и защиту от коррозии и износа.
Антифрикционные смазки PRISTA® K обладают чрезвычайно повышенной водостойкостью, присущей всем кальциевым смазкам. Эти смазки предназначены для общей смазки промышленных деталей и сборок. Типичными приложениями являются:
- Подшипники скольжения работают на низких скоростях, умеренных температурах и нагрузках
- Промышленное оборудование и сельскохозяйственные машины, оснащенные необходимыми смазочными ниппелями / точками
- Шариковые и роликовые подшипники работают в не очень требовательных, низкоскоростных и легко загружаемых приложениях

Диапазон рабочих температур смазок PRISTA® K составляет от -20 ° C до + 60 ° C

SPECIFICATIONS

ISO	ISO-L-XBAEA-1(2/3)
NLGI	1, 2,3
DIN 51502	K-1(2/3) C-20
BDS	1415

ЗДОРОВЬЕ, БЕЗОПАСНОСТЬ, ТРАНСПОРТ И ХРАНЕНИЕ
Основываясь на текущей момент имеющейся информации, этот продукт, как ожидается, не будет оказывать неблагоприятного воздействия на здоровье и окружающую среду при использовании для предполагаемых применений и в соответствии с рекомендациями в SDS.
SDS доступен на www.prista-oil.com

ФАСОВКА
0.4 kg, 0.8 kg, 4 kg, 15 kg, 180 kg

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТРЫ	МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ	ТИПИЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ		
		NLGI 1	NLGI 2	NLGI 3
Цвет	Визуальный	Зеленый		
Кинематическая вязкость базового масла при 40 ° C, мм2 / с	EN ISO 3104	35		
Проникновение при 25 ° C, 0,1 мм	ISO 2137	325	280	240
Точка каплепадения, ° C	ISO 2176	90	94	98
Коллоидная стабильность - отделившееся масло,%	BDS 6733 Метод 1	-	9	6
Нейтрализационное число: - щелочность,% NaOH - кислотность, мгКОН / г	БДС 5167	0.15 отсутствует		
Коррозия меди при 70 ° C, 5 часов, балах	EN ISO 2160	1b		
Влияние воды при 40 ° C, балах	БДС 14443	0 (без изменений)		
Противоизносные свойства, dUcp, мм (четыре испытания на износ мяча – средний диаметр рубца, мм)	БДС 13948	0.6		

Примечание. Информация, приведенная в типичных данных, не является спецификацией, а является показателем, основанным на текущем производстве, и на нее могут влиять допустимые производственные допуски. Право на внесение изменений сохраняется.

ООО "К2-ГРУПП"
www.k2group.com.ua
E- mail: llck2group@gmail.com
46 Treti Mart Street 7000 Ruse, Bulgaria
www.prista-oil.com