ООО "К2-ГРУПП"

www.k2group.com.ua

E- mail: llck2group@gmail.com

Antifreeze/Coolant

Экологически чистый хладагент

Описание товара

Antifreeze / Coolant является экологически чистым экономичным концентратом охлаждающей жидкости, не содержащим нитритов, аминов и фосфатов. Предлагает защиту от замерзания, кипения и коррозии.

Преимущества для клиентов

- Обеспечивает хорошую защиту от коррозии для широкого спектра металлов, в том числе цветных компонентов.
- Совместим с рядом уплотнительных материалов, способствуя защите от утечек
- Способствует эффективной защите от замерзания и устойчивости к кипению

Основные характеристики продукта

- Обеспечивает хорошую защиту от коррозии
- Совместим с различными материалами уплотнений.
- Способствует замерзанию и кипению.

Выбранные стандарты спецификации включают в себя:

BS 6580 : 1992	BS 6580 : 2010

Всегда проверяйте, что выбранный продукт соответствует рекомендациям производителя оригинального оборудования относительно условий эксплуатации оборудования и методов обслуживания клиента.

Приложения

• Антифриз / Охлаждающая жидкость обеспечивает круглогодичную защиту от замерзания и коррозии. Не содержит потенциально вредных
добавок, это способствует более безопасной окружающей среде.

Этот продукт не должен использоваться для защиты внутренней части системы питьевой воды от замерзания.

Одобрения, производительность и рекомендации

Допуски
Антифриз / Охлаждающая жидкость отвечает требованиям:

- British Standard BS 6580 : 1992 and BS 6580 : 2010

Продукт, содержащий 25% или более 1,2 этандиола, который поставляется в виде упакованных товаров, предназначенных для розничной продажи для широкой публики, должен содержать 25 частей на миллион или более бензоата денатония, или упаковка должна быть закрыта от детей.

Обслуживание и обработка продукта

• Антифриз / охлаждающая жидкость должны храниться при температуре выше -20 ° C и предпочтительно при температуре окружающей среды.

• Периоды воздействия температур выше + 35 ° C должны быть сведены к минимуму

• Настоятельно рекомендуется не подвергать антифриз / охлаждающую жидкость в полупрозрачных упаковках воздействию прямых солнечных лучей, поскольку это может привести к обесцвечиванию со временем. Эта реакция может быть ускорена при высоких температурах окружающей среды. это
Поэтому рекомендуется хранить охлаждающую жидкость в прозрачных упаковках в помещении
• Антифриз / охлаждающая жидкость должны быть разбавлены перед использованием
• Для максимальной защиты от замерзания в чрезвычайно в холодных местах можно использовать 60% раствор (3 части концентрата охлаждающей жидкости / 2 части воды).
Концентрации выше 67% и ниже 33% не рекомендуются

• Как и для любого антифриза, использование оцинкованной стали не рекомендуется для труб или любой другой части установка хранения / смешивания
Всегда утилизируйте использованную охлаждающую жидкость в соответствии со всеми местные, государственные и федеральные директивы.

© 2015 Chevron Products UK Limited. All rights reserved.
All trademarks are property owned by Chevron Intellectual Property LLC.

Типичные данные испытаний

Тест	Метод испытаний	Результаты	
Разбавление		**50/50**	**Concentrate**
Срок годности: 36 месяцев с даты заполнения, указанной на этикетке продукта.			
Плотность при 20 ° C, кг / л	ASTM D5931	1.074	1.131
Точка замерзания, ° C	ASTM D1177	≤ -33	NA
Точка кипения, ° C	ASTM D1120	108	155
pH при 20 ° C, НУОМ	ASTM D1287	8.4	8.6
Резервная щелочность, мл 0,1 н. HCl	ASTM D1121	1.5	3.0
Испытание в посуде с горячим погружением BS 5117: 2.2 (1)			
Медь, Потеря веса, мг / купон (2)	BS 5117 : 2.2	NA	0 (10) (3)
Припой, Потеря веса, мг / купон (2)	BS 5117 : 2.2	NA	1 (15) (3)
Латунь, Потеря веса, мг / купон (2)	BS 5117 : 2.2	NA	0 (10) (3)
Сталь, Потеря веса, мг / купон (2)	BS 5117 : 2.2	NA	0 (10) (3)
Чугун, Потеря веса, мг / купон (2)	BS 5117 : 2.2	NA	0 (10) (3)
Алюминий, Потеря веса, мг / купон (2)	BS 5117 : 2.2	NA	5 (15) (3)
Условия теплообмена алюминия BS 5117: 2.6 (4)			
Алюминий, Потеря веса, мг / см² / неделя (2)	BS 5117 : 2.6	NA	-0.2 (1.0) (3)

(1) Данные получены при разведении 33 об.% По методу ASTM D1384
Испытание на коррозию посуды практически идентично BS 5117: 2.2

(2) Отрицательный знак указывает на увеличение веса

(3) Значения между «()» являются максимальными пределами BS 6580: 1992

(4) Данные получены при разведении 25 об.% По методу ASTM D4340

Испытание на теплоотдачу алюминия практически идентично BS 5117: 2.6

Информация, приведенная в типовых данных, не является спецификацией, но является показателем, основанным на текущем производстве, и может зависеть от допустимых производственных допусков. Право на внесение изменений сохраняется. Это заменяет все предыдущие выпуски и информацию, содержащуюся в них.

Отказ от ответственности Chevron не несет ответственности за любые убытки или ущерб, понесенные в результате использования этого продукта для любых приложений, кроме приложений, специально указанных в технических паспортах продукта.
Здоровье, безопасность, хранение и окружающая среда. Исходя из имеющейся информации, ожидается, что данный продукт не будет оказывать вредного воздействия на здоровье при использовании по назначению и в соответствии с рекомендациями, приведенными в Паспорте безопасности (MSDS). MSDS можно получить по запросу через местный офис продаж или через Интернет. Этот продукт не должен использоваться в целях, отличных от его предполагаемого использования. Утилизируя использованный продукт, позаботьтесь о защите окружающей среды и следуйте местному законодательству.

A **Chevron** company product

© 2015 Chevron Products UK Limited. All rights reserved.
All trademarks are property owned by Chevron Intellectual Property LLC.