ООО "К2-ГРУПП"

www.k2group.com.ua

E- mail: llck2group@gmail.com

Texclad® AL EP 1 and 2

Высокоэффективная алюминиевая комплексная смазка

Описание товара

Texclad AL EP 1 и 2 - высокоэффективные алюминиевые комплексные смазки натурального цвета, созданные на основе минеральных базовых масел.

Преимущества для клиентов

• Высокая стабильность алюминиевого комплекса

• Надежная устойчивость к окислению способствует смазке сопротивление пробоям

• Способность выдерживать высокое давление помогает сопротивляться износу компонентов

• Хорошая адгезия и водостойкость

• Надежный состав способствует коррозионной стойкости

• Высокая тепловая нагрузка

Приложения

- Texclad AL EP 1 и 2 подходят для смазывания подшипников качения и скольжения при высоком давлении и высоких температурах даже в пыльных и влажных условиях.
- Texclad AL EP 1 и 2 особенно подходят для таких применений, как добыча полезных ископаемых, сахар, цемент и сталь промышленности
- Texclad AL EP 1 и 2 обеспечивают бесперебойную работу машины и агрегаты
- Внимание должно быть уделено, чтобы обеспечить Максимальная температура смазки не должна превышать + 150 ° C. При температурах, превышающих эту, необходимо обеспечить постоянное повторное смазывание или ввести более короткие интервалы повторного смазывания в зависимости от тепловой нагрузки. В этих условиях температура может достигать + 200 ° C.

Основные характеристики продукта

• Высокостабильная алюминиевая комплексная смазка

• Надежная защита от окисления

• Высокая стабильность термической нагрузки

• высокая нагрузочная способность

• Клей и водостойкий

Выбранные стандарты спецификации включают в себя:

DIN	ISO

Всегда проверяйте, что выбранный продукт соответствует рекомендациям производителя оригинального оборудования относительно условий эксплуатации оборудования и методов обслуживания клиента.

Одобрения, производительность и рекомендации

Допуски

	DIN 51 502	ISO 6743-09	Рабочая Температура
Texclad AL EP 1	KP1P-20	ISO-L-XBDHB1	-25 °C up to +150 °C, с повторной смазкой до +200 °C
Texclad AL EP 2	KP2P-20	ISO-L-XBDHB2	-20 °C up to +150 °C, с повторной смазкой до up to +200 °C

Типичные данные испытаний

Испытание	Метод испытания	Результат	
NLGI Grade	**DIN 51 818**	**1**	**2**
Код продукта		**27136**	**27116**
Внешность	-	Коричневый, гладкий	
Тип сгустителя	-	Алюминиевый комплекс	
Проникновение сработало, 60x, мм/10	DIN ISO 2137	310-340	265-295
Точка каплепадения, °C	DIN ISO 2176	> 250	> 250
Тип базового масла	-	Минеральная	Минеральная
Вязкость базового масла при 40 ° C, мм2/с	DIN 51 562	320	240
Испытание на коррозию Emcor	DIN 51 802	1/1	1/1
Медная Коррозия 24 часа при 100 °C	DIN 51 811	1	1
Четыре точки сварного шва, Н	DIN 51 350	>2800	>2800
Водостойкость статическая	DIN 51 807/1	0-90	0-90

Информация, приведенная в типовых данных, не является спецификацией, но является показателем, основанным на текущем производстве, и может зависеть от допустимых производственных допусков. Право на внесение изменений сохраняется. Это заменяет все предыдущие выпуски и информацию, содержащуюся в них.

Отказ от ответственности Chevron не несет ответственности за любые убытки или ущерб, понесенные в результате использования этого продукта для любых приложений, кроме приложений, специально указанных в каких-либо технических паспортах продукта.
Здоровье, безопасность, хранение и окружающая среда. Исходя из имеющейся информации, ожидается, что данный продукт не будет оказывать вредного воздействия на здоровье при использовании по назначению и в соответствии с рекомендациями, приведенными в Паспорте безопасности (MSDS). MSDS можно получить по запросу через местный офис продаж или через Интернет. Этот продукт не должен использоваться в целях, отличных от его предполагаемого использования. При утилизации использованного продукта заботьтесь о защите окружающей среды и соблюдайте местное законодательство.

A **Chevron** company product

© 2011 Chevron Products UK Limited. Все права защищены.
Все торговые марки являются собственностью Chevron Intellectual Property LLC.