

## Особенности и преимущества

- \* Контролируемое отверждение.
- \* Не стекает (гелеобразный).
- \* Эластичный, высокая ударопрочность.
- \* Быстрое отверждение УФ-лампами малой мощности.
- \* Не содержит растворителей.
- \* Высокая адгезия к металлу и стеклу.

**Permabond UV625** представляет собой клей, отверждаемый ультрафиолетовым облучением, разработанный в первую очередь для склеивания и герметизации соединений из стекла и металла. Клей очень быстро затвердевает, хорошо заполняет зазоры, эластичный. Обладает отличными показателями прочности на сдвиг и на отрыв.

Гелеобразная вязкость и хорошая глубина отверждения делают его идеальным для применения на вертикальных поверхностях или в случаях с большими зазорами.

## Физические свойства

Химический тип	Метакриловый эфир (однокомпонентный)
Цвет (после затвердевания)	Бесцветный
Вязкость, при 25°C	185 000 мПа.с (гель)
Плотность	1,1

## Типичные свойства

Время отверждения (4мВт/см <sup>2</sup> ) *	5 секунд
Макс. заполняемый зазор	2 мм
Длина волны УФ-излучателя, применяемого для отверждения	365-400 нм

\* Реальное время отверждения будет зависеть от мощности УФ-лампы, ее спектра на выходе, расстояния между лампой и деталями и характеристики прозрачности основы для УФ-лучей. Время отверждения, указанное здесь, определялось при использовании ручной лампы малой мощности. Большинство промышленных источников ультрафиолетового света обеспечивают более быстрое отверждение.


## Характеристики

Прочность на сдвиг <sup>1</sup> (стекло / сталь)	10 - 11 Н/мм <sup>2</sup>
Предел прочности на разрыв ASTM D-2095	16,5 Н/мм <sup>2</sup>
Показатель преломления	1,47
Растяжение	60%
Твердость по Шору D	65
Рабочая температура <sup>2</sup>	от -55 до +120°C
Диэлектрическая прочность	12 кВ/мм
Диэлектрическая проницаемость 1 МГц, при 25°C	4

<sup>1</sup> Прочность зависит от степени подготовки поверхности и величины зазора.

<sup>2</sup> Может подвергаться воздействию и более высоких температур в течение коротких периодов времени, при условии что детали не подвергаются чрезмерной нагрузке.

## Температурная стойкость



Все величины получены сразу после сдвига на стальных пластинках, как описано в методе испытания ASTM D-1002. Клей отверждался при комнатной температуре в течение 48 часов до того, как соединение подверглось воздействию окружающей среды. При сборке испытательных образцов не создавались искусственные зазоры, и перед испытанием они подвергались непрерывному воздействию в течение 1000 часов при комнатной температуре.

## Дополнительная информация

Данный продукт не рекомендован к использованию в контакте с сильно окисляющими материалами.

Потребителям следует помнить, что со всеми материалами, как опасными, так и безопасными, следует обращаться в соответствии с нормами промышленной гигиены. Полную информацию можно получить из [Листа данных по безопасности](#).

## Подготовка поверхности

Перед нанесением клея поверхности должны быть очищены, высушены и обезжириены. Особое внимание следует уделить удалению остатков силиконовых очистителей, которые до этого могли использоваться для очистки стекла. Некоторые металлы, такие как алюминий, медь и их сплавы достаточно отшлифовать наждачной бумагой для удаления окисного слоя.

Для обезжиривания большинства поверхностей можно использовать очиститель **Permabond Cleaner A**. Для поверхностей из термопластиков мы рекомендуем предварительно провести испытания на совместимость.

## Нанесение клея

- Клей можно наносить непосредственно из флакона или, для большей точности дозировки, при помощи автоматизированного оборудования для нанесения.
- Очень важно постараться избежать попадания воздуха в область соединения, так как это может повредить внешнему виду клея в готовом изделии.
- Детали следует плотно прижать друг к другу и не смещать во время отверждения клея, так как это может привести к образованию сетки трещин на поверхности клея.
- Подвергните соединение воздействию УФ-облучения в течение необходимого количества времени, чтобы обеспечить полное отверждение.



Выбрать подходящую УФ-лампу и/или оборудование для нанесения клея Вам помогут сотрудники линии технической поддержки компании «Пермабонд РУС».

## Хранение и транспортировка

Температура хранения	от 5 до 25°C
Срок годности При хранении в невскрытой заводской упаковке	12 месяцев



ООО "К2-ГРУПП"

[www.k2group.com.ua](http://www.k2group.com.ua)

E-mail: [lkck2group@gmail.com](mailto:lkck2group@gmail.com)


## Другие продукты Permabond

### Анаэробики




- Ü Прочные.
- Ü Имеют допуски для использования в оборудовании систем газо- и водоснабжения.
- Ü Устойчивы к высоким температурам.
- Ü Эластичные.

### Цианакрилаты




- Ü Эластичные.
- Ü Бесцветные / без запаха.
- Ü Устойчивы к высоким температурам.

### Эпоксидные смолы




- Ü Быстро затвердевающие.
- Ü Прочные.
- Ü Эластичные.

### Акрилаты повышенной прочности




- Ü Быстро затвердевающие.
- Ü Без запаха.

### УФ-отверждаемые



- Ü Клеи для сочетания стекло / пластик.
- Ü Оптически чистые.
- Ü Не желтеющие.

### Клеи для медицинского оборудования



- Ü Моментального отверждения.
- Ü УФ-отверждаемые.

Информация и рекомендации, представленные в таблице, основаны на нашем опыте и представляются нам верными. Мы не даем гарантий и не несем ответственности за то, что данная информация будет достоверна при других условиях использования. Представленные выше данные не являются официальной гарантией. В каждом случае мы рекомендуем покупателям перед использованием провести собственные испытания продукции на соответствие конкретным условиям эксплуатации.