Interflon Assembly Grease

Универсальная паста, для легкого монтажа и демонтажа

Описание продукта

Очень липкая, многоцелевая монтажная смазка, разработанная по технологии MicPol®. Предотвращает заедание, изнашивание, ржавчину и корроррзию. Высокоустойчива к воздействию влаги, горячей, холодной и морской воды, различных разъедающих веществ, высокого давления и атмосферных осадков и явлений. Не содержит кислот, безопасна для легких сплавов и нержавеющей стали. Подходит для соединений, эксплуатация которых производится при температурном диапазоне от -30°C до +145°C.

Продукт Interflon Assembly Grease получил одобрение NSF в соответствии с DIN V 10517 для использования в пищевой промышленности в тех случаях, когда смазочный материал не контактирует с продуктами питания (NSF-H2), под регистрационным номером 157210.

Применение

Надежное смазывающее средство для (винтовых) соединений, и облегчения монтажа и демонтажа большинства узлов оборудования, включая подшипники, резьбовые соединения, штифты, болты, гайки, валы, сальники, клапаны, фланцы, оправы, фиттинги, резиновые и нейлоновые втулки, стабилизаторы и другие (резьбовые) соединения.

Преимущества

- Защищает против коррозии
- Предотвращает заедания
- Не отвердевает со временем
- Устойчива к воздействию воды, не смывается под высоким давлением
- Не оказывает воздействие на сплавы легких металлов
- Защищает от трибокоррозии

Инструкция для использования

Для достижения наилучшего результата, смазываемые поверхности должны быть очищены от предыдущего смазочного материала. Тщательно очистить растворителем или щелочным чистящим средством и дать высохнуть. Нанесите тонкий слой Interflon Assembly Grease перед сборкой.

Правила беопасности

Смотрите паспорт безопасности.

Фасовка

Смотрите наш актуальный каталог.

Условия траспортировки

Смотрите паспорт безопасности.

Interflon Assembly Grease

Универсальная паста для легкого монтажа и демонтажа

Технические характиристики

Показатель	Значение	Стандарт
Состав	Смесь минеральных масел, загустителя на основе литиевого комплекса, добавок и MicPol®.	
Цвет	Светло-коричневый	
Запах	Масляный	
Плотность @ 20°C	0.92 г/см^3	
Динамическая вязкость @ 20°C	950 Пас	ASTM D2983
Класс консистенции по NLGI	2-3	ASTM D217
Пенетрация перемешанной смазки (60 циклов)	265	ASTM D217
Пенетрация перемешанной смазки (100.000 циклов)	280	ASTM D217
Стабильность качения	+ 8 mm	DIN 51804
Температура каплепадения	> 280°C	DIN 51801
Вязкость базового масла @ 40°C	185 сСт	ASTM D445
SKF Emcor, дистиллированная вода	0-0	DIN 51802
Коррозионная активность к меди	1a	ASTM D4048
Смываемость водой	2%	ASTM D1264
Водостойкость	1-90	DIN 51807
Четырехшариковый метод на определение свойств смазки при высоких нагрузках	400 kg	ASTM D2596
Dn-Фактор	680.000	
Минимальная рабочая температура	-30°C	
Максимальная рабочая температура	145°C	
Классификация смазок	KPF2/3N-30	DIN 51825
Сопротивление окислению	14 кПа	DIN 51808
Срок годности*	4 года	

* Срок годности продукта при хранении при комнатной температуре в оригинальной и закрытой упаковке.

Типичные характеристики - это характеристики, которые получены в результате обычных производственых условий и не являются спецификацией. При производстве возможны некоторые изменения, не влияющие на эксплуатационные характеристики продукта. Информация, содержащаяся в настоящем документе, может быть изменена без предварительного уведомления.

Interflon Assembly Grease

Универсальная паста для легкого монтажа и демонтажа

INTERFLON BV, P.O. Box 1070
NL-4700 BB Roosendaal, The Netherlands
Tel. + 31 (0) 165 55 39 11 / www.interflon.com

Данная информация основана на наших текущих знаниях и призвана предоставить общие сведения о наших продуктах и их использовании. Таким образом, она не должна быть истолкована, как гарантия определенных свойств описываемых продуктов и/или их пригодности для конкретного применения. Любые, существующие права промышленной собственности, должны быть соблюдены. Качество нашей продукции гарантируется в соответствии с нашими общими условиями продаж.

Interflon®/MicPol® зарегистрированные торговые марки Interflon BV.

Interflon®/MicPol® is a registered trademark of Interflon BV.