Interflon Film WB

Антиадгезионное покрытие для металлов и сплавов

Описание продуктов

Долговечное антиадгезионное покрытие для металлических поверхностей. Сглаживает поверхности, предотвращая прилипание грязи, пыли, цемента, сажи, древесной пыли и других загрязнений. Предотвращает коррозию нержавеющей стали, которая может быть вызвана водой (морской), агрессивными химическими веществами и суровыми атмосферными явлениями. Благодаря технологии MicPol® и другим высокопроизводительным компонентам данный продукт обеспечивает необычайную прочность и длительную производительность.

Продукт Interflon Film WB получил одобрение NSF в соответствии с DIN V 10517 для использования в пищевой промышленности в тех случаях, когда смазочный материал не контактирует с продуктами питания (NSF-H2), под регистрационным номером 144640.

Применение

В качестве антиадгезионного покрытия для поверхностей подверженных сильному загрязнению, включая направляющие скольжения, сортировочные каналы, грунтовые воронки, бункеры, бочки, солевые диспенсеры, контейнеры, стены, кабели, шкивы, заборы, оборудование; и корабельной, сельскохозяйственной, военной, буровой техники и многое другое. Как защитное покрытие для нержавеющей стали, против коррозии в морской среде.

Преимущества

- Предотвращает прилипание пыли, грязи и других загрязнений
- Облегчает очистку обработынных поверхностей
- Обеспечивает превосходную защиту от коррозии для нержавеющей стали
- Обеспечивает защиту от влаги, брызг воды, солевого тумана, цемента, краски и т.д.
- Высокая устойчивость к химическим воздействиям, суровым погодным условиям и трению
- Не содержит растворителей

Инструкция по применению

Необходимо очистить основание очень хорошо, например, с помощью Interflon Fin Clean All (разведение 1:10). Тщательно помойте поверхность водой и дайте просохнуть. Нанесите тонким слоем, с помощью распылителя. Interflon Film WB высыхает примерно через 30 минут и затвердевает примерно за 6 часов. Если защита недостаточна, нанесите второй слой. Типичный расход при распылении: 1 литр / 10м^2 площади поверхности.

Для покрытия больших вертикальных поверхностей, наносите средство снизу-вверх, гарантируя, что вся область покрыта, чтобы предотвратить образование следов. Не использовать продукт или позволять сохнуть под прямыми солнечными лучами. Рекомендуемая температура применения от 15°C до 40°C и при уровне влажности ниже 80%. Не хранить при температуре ниже 0°C.

Правила безопасности

Смотрите паспорт безопасности.

Interflon Film WB

Антиадгезионное покрытие для металлов и сплавов

Фасовка
Смотрите наш актуальный каталог.

Условия транспортировки
Смотрите паспорт безопасности.

Технические характеристики

Показатель	Значение	Стандарт
Состав	Смесь вяжущих веществ, добавок, MicPol® и воды.	
Цвет	Белое	
Запах	Аммиакоподобно	
Плотность @ 20°C	1.02 г/см^3	
Динамическая вязкость @ 20°C	11 мПас	ASTM D2983
Коэффициент трения	0.02-0.06 (MicPol®)	
Время высыхания @ 20°C при относительной влажности < 80%	30 минут	
Время отвердевания @ 20°C при относительной влажности < 80%	6 часа	
Максимальная температура применения покрытия *	80°C	
Shelf life**	4 года	

* Максимальная температура применения покрытия действительна после отвердевания.
** Срок годности продукта при хранении при комнатной температуре в оригинальной и закрытой упаковке.

Типичные характеристики- это характеристики, которые получены в результате обычных производственных условий и не являются спецификацией. При производстве возможны некоторые изменения не влияющие на эксплуатационные характеристики продукта. Информация, содержащаяся в настоящем документе может быть изменена без предварительного уведомления.

INTERFLON BV, P.O. Box 1070
NL-4700 BB Roosendaal, The Netherlands
Tel. + 31 (0) 165 55 39 11 / www.interflon.com

Данная информация основана на наших текущих знаниях и призвана предоставить общие сведения о наших продуктах и их использовании. Таким образом, она не должна быть истолкована, как гарантия определенных свойств, описываемых продуктов и/или их пригодности для конкретного применения. Любые существующие права промышленной собственности должны быть соблюдены. Качество нашей продукции гарантируется в соответствии с нашими общими условиями продаж.
Interflon®/MicPol® являются зарегистрированными торговыми знаками Interflon BV.