Interflon Grease LS1/2

Смазка для экстремального давления с исключительной водостойкостью

Описание продукта

Разработана для увеличения срока службы подшипников, направляющих, поверхностей скольжения, соединений, открытых передач и других узлов, работающих в диапазоне от малых до умеренно высоких скоростей, которые работают в неблагоприятных условиях, экстремальных нагрузках и низких температурах в зонах, где возможен контакт с водой (в том числе с морской), в тяжелой промышленности, под воздействием холода и при использовании на улице.

Хорошо проникающая смазка, для экстремально высокого давления, выдерживает очень сильные ударные нагрузки. Подходит для использования в централизованных системах смазки. Инновационная технология загустителя, вместе с технологией MicPol® обеспечивает исключительно длительную защиту против трения с выдающимися характеристиками аварийного запуска.

Применение

Отличный выбор для использования на перевалочных, морских, горных и металлургических заводах, а также для кранов, сельскохозяйственных и строительных машин.

Преимущества

- Подходит для высоких нагрузок
- Отличное сопротивление к воде (в том числе морской) и влаге
- Увеличивает срок службы оборудования и снижает потребление энергии
- Специально для оборудования, которое подвержено вибрациям или резким движениям
- Очень хорошая адгезия
- Отличные герметизирующие свойства
- Легко прокачивается, даже при низких температурах
- Отличные смазывающие характеристики, благодаря технологии MicPol®

Инструкция по применению

Для достижения наилучшего результата, детали должны быть отмыты или очищены от предыдущего смазочного материала перед использованием.

Правила безопасности

Смотрите паспорт безопасности.

Фасовка

Смотрите наш актуальный каталог.

Условия транспортировки

Смотрите паспорт безопасности.

Interflon Grease LS1/2

Смазка для экстремального давления с исключительной водостойкостью

Технические характеристики

Показатель	Значение	Стандарт
Состав	Смесь минеральных масел, загуститель на кальциево-литиевом комплексе, присадки и MicPol®.	
Цвет	Светло-коричневый	
Запах	Масляный	
Плотности @ 20°C	0.94 г/см^3	
Динамическая вязкость @ 20°C	500 Пас	ASTM D2983
Класс консистенции по NLGI	1.5	ASTM D217
енетрация перемешанной смазки (60 циклов)	280	ASTM D217
Пенетрация перемешанной смазки (100.000 циклов)	315	ASTM D217
Стабильность качения	+ 22 мм	DIN 51804
Температура каплепадения	> 180°C	DIN 51801
Вязкость базового масла @ 40°C	550 сСт	ASTM D445
SKF Emcor, дистиллированная вода	0-0	DIN 51802
SKF Emcor, дистиллированная вода	1a	ASTM D4048
Смываемость водой	7%	ASTM D4049
Водостойкость	1-90	DIN 51807
Четырехшариковый метод на определение свойств смазки при высоких нагрузках	700 кг	ASTM D2596
Dn- фактор	120.000	
Минимальная температура прокачиваемости	-15°C	
Минимальная рабочая температура	-20°C	
Максимальная рабочая температура	120°C	
Классификация смазок	KPF1/2K-20	DIN 51825
Срок годности *	4 года	

* Срок годности продукта при хранении при комнатной температуре в оригинальной и закрытой упаковке.

Типичные характеристики- это характеристики, которые получены в результате обычных производственых условий и не являются спецификацией. При производстве возможны некоторые изменения, не влияющие на эксплуатационные характеристики продукта. Информация, содержащаяся в настоящем документе может быть изменена без предварительного уведомления.

Interflon Grease LS1/2

Смазка для экстремального давления с исключительной водостойкостью

INTERFLON BV, P.O. Box 1070
NL-4700 BB Roosendaal, The Netherlands
Tel. + 31 (0) 165 55 39 11 / www.interflon.com

Данная информация основана на наших текущих знаниях и призвана предоставить общие сведения о наших продуктах и их использовании. Таким образом, она не должна быть истолкована, как гарантия определенных свойств, описываемых продуктов и/или их пригодности для конкретного применения. Любые существующие права промышленной собственности должны быть соблюдены. Качество нашей продукции гарантируется в соответствии с нашими общими условиями продаж.
Interflon®/MicPol® являются зарегистрированными торговыми знаками Interflon BV