Interflon Grease LS2

Смазка с исключительной стойкостью к воде и высокому давлению

Описание продукта

Хорошо проникающая смазка, для высокого давления, произведенная по технологии MicPol®, отличающаяся исключительным сопротивлением к воде (в том числе морской) и воздействию ударных нагрузок.

Применение

Подходит для смазки мостов и замков в тяжелой промышленности; различных узлов оборудования, используемого в транспортной промышленности, дорожном строительстве, подшипниках с малыми допусками, штыревых и втулочных соединений, раздвижных секциях кранов, открытых редукторов и подшипников, которые регулярно контактируют с водой (в том числе морской) и т.д.

Преимущества

- Отличное сопротивление к воде и влаге
- Устраняет заедание при скольжении
- Специально для вибрационных и/или ударных нагрузок
- Отличные смазывающие характеристики, благодаря технологии MicPol®
- Увеличивает срок службы оборудования и снижает потребление энергии
- Очень сильная адгезия, в том числе и на гладко отполированных штифтах и втулках
- Подходит для высоких нагрузок

Инструкция по применению

Для достижения наилучшего результата, детали должны быть отмыты или очищены от предыдущего смазочного материала перед использованием.

Правила безопасности

Смотрите паспорт безопасности.

Фасовка

Смотрите наш актуальный каталог.

Условия транспортировки

Смотрите паспорт безопасности.

Interflon Grease LS2

Смазка с исключительной стойкостью к воде и высокому давлению

Technical data

Показатель	Значение	Стандарт
Состав	Смесь минеральных масел, кальций-литиевого комплекса, загустителя, добавок и MicPol®.	
Цвет	Коричевый	
Запах	Масляный	
Плотность @ 20°C	0.96 г/см^3	
Динамическая вязкость @ 20°C	670 Пас	ASTM D2983
Класс консистенции по NLGI	2	ASTM D217
Пенетрация перемешанной смазки (60 циклов)	290	ASTM D217
Пенетрация перемешанной смазки (100.000 циклов)	325	ASTM D217
Стабильность качения	+ 14 мм	DIN 51804
Температура каплепадения	190°C	DIN 51801
Вязкость базового масла @ 40°C	1000 сСт	ASTM D445
SKF Emcor, морская вода	0-0	ISO 11007
SKF Emcor, дистиллированная вода	0-0	DIN 51802
Коррозионная активность к меди	1b	ASTM D4048
Смываемость водой	0.2%	ASTM D1264
Водостойкость	1-90	DIN 51807
Четырехшариковый метод на определение свойств смазки при высоких нагрузках	700 кг	ASTM D2596
Dn- фактор	120.000	
Минимальная температура прокачиваемости	-10°C	
Минимальная рабочая температура	-10°C	
Максимальная рабочая температура	120°C	
Классификация смазок	KPF2K-10	DIN 51825
Срок годности*	4 года	

* Срок годности продукта при хранении при комнатной температуре в оригинальной и закрытой упаковке.

Interflon Grease LS2

Смазка с исключительной стойкостью к воде и высокому давлению

Типичные характеристики- это характеристики, которые получены в результате обычных производственых условий и не являются спецификацией. При производстве возможны некоторые изменения, не влияющие на эксплуатационные характеристики продукта. Информация, содержащаяся в настоящем документе может быть изменена без предварительного уведомления.

INTERFLON BV, P.O. Box 1070
NL-4700 BB Roosendaal, The Netherlands
Tel. + 31 (0) 165 55 39 11 / www.interflon.com

Данная информация основана на наших текущих знаниях и призвана предоставить общие сведения о наших продуктах и их использовании. Таким образом, она не должна быть истолкована, как гарантия определенных свойств, описываемых продуктов и/или их пригодности для конкретного применения. Любые существующие права промышленной собственности должны быть соблюдены. Качество нашей продукции гарантируется в соответствии с нашими общими условиями продаж.
Interflon®/MicPol® являются зарегистрированными торговыми знаками Interflon BV.
Interflon®/MicPol® is a registered trademark of Interflon BV.