MOL ATF 295

синтетическое масло для автоматических трансмиссий

Масло высшего сорта для автоматических трансмиссий MOL ATF 295 изготавливается из высокоэффективных полностью синтетических базовых масел с использованием системы присадок, отвечающей высочайшим требованиям качества. В частности, рекомендуется для использования в трансмиссиях производства Allison и ZF со сверхдлительными интервалами замены масла.

Применение

Автоматические трансмиссии в современных автомобилях для коммерческих перевозок

Особенности и преимущества

Улучшенная защита от износа	Износ сводится к минимуму даже в редукторах, подвергающихся повышенным нагрузкам Надежная защита оборудования и длительный ресурс машины
Исключительная термическая стабильность и сопротивляемость процессам окисления	Более длительный срок службы смазочного материала, что уменьшает эксплуатационные расходы
Оптимальные характеристики трения	Точное и бесшумное переключение между передаточными механизмами Удобная и экономичная эксплуатация
Отличная прочность на сдвиг	Сохраняет свои реологические свойства даже в жестких условиях эксплуатации и при высоких температурах
Высокий индекс вязкости	Оптимальное смазывание и надежная работа в широком диапазоне окружающих сред и температур
Превосходные свойства текучести на холоде	Топливосберегающая работа при низкой температуре

Спецфикации и одобрения

ZF TE-ML 16S[ZF003361]
ZF TE-ML 20C[ZF003361]
ZF TE-ML 25C[ZF003361]
Voith H55.6336
MAN 339 Typ V2
MAN 339 Typ Z12
MAN 339 Typ Z3
ZF TE-ML 02F
ZF TE-ML 03D
ZF TE-ML 04D
ZF TE-ML 14C
ZF TE-ML 16M
ZF TE-ML 17C
Allison C-4
Allison TES-295
Allison TES-389

Изготовлено и распространяется MOL-LUB Ltd. E-mail: lubricants@mol.hu Веб-сайт: mollubricants.com Технический сервис: H-1117 Budapest, Neumann János u. 1/E. Тел.: +36 (1) 464-02-36 Факс: +36 (1) 464-03-04 E-mail: lubtechdesk@mol.hu

MOL ATF 295

синтетическое масло для автоматических трансмиссий

Свойства

Свойства	Типичные значения
Плотность при 15°C MSZ EN ISO 12185:1998 [г/см3]	0,849
Кинематическая вязкость при 40°C MSZ EN ISO 3104:2021 [мм2/с]	38,0
Кинематическая вязкость при 100°C MSZ EN ISO 3104:2021 [мм2/с]	7,5
Индекс вязкости MSZ ISO 2909:1999	169
Температура застывания MSZ ISO 3016:2019 [°C]	-57
Температура вспышки (по Кливленду) MSZ EN ISO 2592:2018 [°C]	245

Характеристики, приведённые в таблице, являются типичными значениями продукта и не являются его спецификацией

Инструкции по хранению и обращению

Хранить в оригинальной упаковке в сухом, хорошо проветриваемом месте.
Беречь от прямого огня и других источников возгорания.
Беречь от прямых солнечных лучей.
При транспортировке, хранении и использовании продукта соблюдайте правила техники безопасности и экологические нормы, касающиеся нефтепродуктов.
Для получения дополнительных сведений ознакомьтесь с Паспортом безопасности материала продукта.
Трансмиссионные масла представляют собой готовые составы смазочных материалов, в которых дополнительные присадки не нужны и могут привести к непредвиденным неблагоприятным последствиям.
Производитель и дистрибьютор не несут ответственности за такой возможный ущерб.
В оригинальной упаковке при рекомендуемых условиях хранения: 60 месяцев
Рекомендуемая температура хранения: макс.+ 40°C

Изготовлено и распространяется MOL-LUB Ltd. E-mail: lubricants@mol.hu Веб-сайт: mollubricants.com Технический сервис: H-1117 Budapest, Neumann János u. 1/E. Тел.: +36 (1) 464-02-36 Факс: +36 (1) 464-03-04 E-mail: lubtechdesk@mol.hu