

# MOL Formoil FL 28

## роздільна олива



MOL Formoil FL 28 це масло для змащення форм, що складається з високоочищеного мінерального масла та спеціальної присадки, яка сприяє ефективному розділенню. Продукт запобігає прилипанню форми до продукту та забезпечує захист від корозії сталевих форм між застосуваннями. Може використовуватись під час процесів формовки для змащення сталі, алюмінію, деревини та інших матеріалів. Найбільш економічним є нанесення продукту на форми шляхом розпилення, але його також можна наносити за допомогою валика або щітки.

### Застосування



Виробництво бетонної черепиці  
Виробництво бетонних виробів  
Стрижнеподібні, листові, кутові, профільовані вироби

### Особливості та переваги

Застосування специфічної композиції	Запобігає застряганню матеріалу у прес-формі Швидке й легке відокремлення без пошкодження ребер і кутів Після пластичної деформації матеріал не має дефектів поверхні, нерівностей, масляних плям
Легко наноситься на поверхні	Наноситься на поверхню форми шляхом розпилення, валиком або щіткою
Чудові реологічні властивості	Застосовується на відкритому повітрі та в приміщенні
Чудовий захист від корозії	Запобігає корозії прес-форм і подовжує термін їх експлуатації
Економне використання	Питома витрата мастильного матеріалу: 50-80 м2/кг, залежно від технології змащування та матеріалу форми

### Специфікації та схвалення

ISO-L-B

### Властивості

Властивості	Типові значення
Зовнішній вигляд	жовто-коричнєве, прозоре
Густина при 15°C [г/см <sup>3</sup> ]	0,867
Кінематична в'язкість при 40 °C [мм <sup>2</sup> /с]	7,3
Температура застигання [°C]	- 48
Температура спалаху (за Клівлендом) [°C]	120

Значення, наведені в таблиці є типовими та не є специфікацією.

# MOL Formoil FL 28

роздільна олива



## Інструкції по зберіганню та використанню

Зберігати в оригінальній упаковці в сухому, добре провітрюваному місці.

Тримайте подалі від прямого вогню та інших джерел займання.

Захищати від прямих сонячних променів.

Під час транспортування, зберігання та використання продукту дотримуйтесь інструкцій з техніки безпеки та екологічних норм, що стосуються мінеральних нафтопродуктів.

Для отримання додаткової інформації, будь ласка, прочитайте Паспорт безпеки матеріалу продукту.

Термін зберігання в оригінальній упаковці за рекомендованих умов: 36 місяців

Рекомендована температура зберігання: max. 40°C

## Інформація про замовлення

Код ТНЗЕД 27101999

### SAP код та упаковка:

13100427 MOL Formoil FL 28 170KG

216,5 л металева бочка

13301246 MOL Formoil FL 28 860KG

1000 л контейнер

### Бронювання замовлення (дзвінок безкоштовний):

LUBexportsupport@MOL.hu