

MOL M-Guard 101

антикорозійна олива



MOL M-Guard 101 це універсальне захисне масло для металургійних та механічних виробів. Це високоочищене мінеральне масло з низькою в'язкістю, що не містить розчинник. Містить ретельно підібрані присадки, що забезпечують відмінні водовідштовхуючі та водороздільні властивості. Рекомендується нанесення шляхом пульверизації або занурення, також можна наносити за допомогою ролика або шляхом просочування. У закритих приміщеннях масло забезпечує захист від корозії на 6-12 місяців. Не містить ПХБ, ПХТ та інших барієвих або хлорних сполук.

Застосування



Захист від корозії під час зберігання в приміщенні (сталевих листів, сталевих дротів, сталевих труб, деталей машин, підшипників, інструментів, деталей автомобілів та обладнання, структурних елементів будівель тощо)

Для промислового використання

Особливості та переваги

Відмінне змочування поверхні

Легко вимивається

Не містить летких органічних сполук (ЛОС)

Тривалий захист вкритих ділянок від корозії

Залишки з поверхні обробленої деталі машини можна легко видалити, навіть після тривалого зберігання, органічним розчинником або водорозчинним лужним миючим засобом

Не містить летких вуглеводневих сполук, чинить мінімальний вплив на повітря

Більш безпечні та зручні робочі умови

Властивості

| Властивості | Типові значення |
|--|-------------------------|
| Зовнішній вигляд | світло-коричнева рідина |
| Густина при 15 °C [г/см ³] | 0,878 |
| Кінематична в'язкість при 40 °C [мм ² /с] | 8,5 |
| Температура спалаху (за Клівлендом) [°C] | 130 |
| Корозія під дією навколишнього середовища [цикл] | 11 |
| Вміст присадок [% m/m] | 30 |
| Застосування - зануренням [g/m ²] | 1,5 |

Значення, наведені в таблиці є типовими та не є специфікацією.

Інструкції по зберіганню та використанню

Зберігати в оригінальній упаковці в сухому, добре провітрюваному місці.

Тримайте подалі від прямого вогню та інших джерел займання.

Захищати від прямих сонячних променів.

Під час транспортування, зберігання та використання продукту дотримуйтесь інструкцій з техніки безпеки та екологічних норм, що стосуються мінеральних нафтопродуктів.

Для отримання додаткової інформації, будь ласка, прочитайте Паспорт безпеки матеріалу продукту.

Термін зберігання в оригінальній упаковці за рекомендованих умов: 24 місяців

Рекомендована температура зберігання: max. 40°C

MOL M-Guard 101

антикорозійна олива



Інформація про замовлення

Код ТНЗЕД 27101999

SAP код та упаковка:

13303135 MOL M-Guard 101 10LA

10 л пластикова канистра

Бронювання замовлення (дзвінок безкоштовний):

LUBexportsupport@MOL.hu